

GLASS AND PORCELAIN PAINT



| Order number | | 30 ml |
|---|-----------------|-------|
|  | white | 21346 |
|  | yellow | 21335 |
|  | orange | 21336 |
|  | red | 21337 |
|  | magenta | 21338 |
|  | purple | 21339 |
|  | blue | 21345 |
|  | turquoise-blue | 21344 |
|  | turquoise-green | 21343 |
|  | green | 21342 |
|  | apple-green | 21341 |
|  | brown | 21340 |
|  | black | 21347 |
|  | silver | 21349 |
|  | gold | 21348 |

EN GLASS & PORCELAIN PAINT

Glossy, transparent or opaque, water-based paint to decorate glass, porcelain and metallic surfaces. Colors can be mixed together, use Pentart glass&porcelain medium to lighten them. Be sure that the surface to be decorated is free of dust and grease. After drying (1 day) bake it in oven (100 °C, 30') or in microwave oven (700W, 10') turning it water resistant.

HU ÜVEG ÉS PORCELÁNFESTÉK

Fényes, átlátszó vagy fedő, vízbázisú festék üveg-, porcelán- és fémfelületek díszítéséhez. A színek egymással jól keverhetők, világosításukhoz Pentart üveg&porcelánfesték médiumot használjunk. Ügyeljünk arra, hogy a díszítendő felület zsír- és pormentes legyen. Száradás (1 nap) és kisütés (100 °C, 30 perc) vagy mikrozás (700W, 10 perc) után mosogatható.

PL FARBA DO SZKŁA & PORCELANY

Błyszcząca farba na bazie wody do malowania porcelany, szkła i metalu. Kolory nadają się do mieszania, do uzyskania jaśniejszych odcieni używamy medium Farby do szkła&Porcelany. Uważać należy, aby zdobioną powierzchnię oczyścić z kurzu i tłuszczu. Po wyschnięciu (1 dzień) i wypaleniu (100 °C, 30 min.) można myć.

RO VOPSEA STICLA-PORTELAN

Vopsea pe bază de apă, ideal pentru decorarea suprafețelor de sticlă, porțelan, sau metal. Culoarele se pot combina între ele, iar pentru diluare se folosește Diluant medium pentru porcelan. Important ca suprafața decorată să fie curată, fără grasime sau praf. Timp de uscare 1 zi după care se arde în cuptor (100 °C, 30 min.) sau în cuptor cu microunde (700 W, 10 min.), astfel devine rezistent la apă.

SK FARBA NA SKLO A PORCELÁN

Lesklá krycia farba na vodnej báze na porcelán, sklo a kovové povrchy. Jednotlivé farby sú navzájom dobre miešateľné. K ich zosvetleniu používame Pentart medium k farbám na sklo a porcelán. Dbajme na to, aby bol povrch pred dekorovaním očistený od mastnoty a od prachu. Po uschnutí (1deň) a vypečení v rúre (100 °C,30') alebo v mikrovlnke (700W, 10') vodeodolná.