



## Barva latexová univerzální bílá

Technický list č.: 020

Výrobce :

LABAR, s.r.o.

Tovární 20

400 01 Ústí nad Labem

Tel./fax : 475601274

IČO : 64051943

E-mail : labar@wo.cz

**Složení :** Akrylátová disperze, aditiva , organické a anorganické pigmenty a plniva ve vodním prostředí.

**Použití :** Ke zhotovení nátěrů na omítky, dřevo, dřevovláknitých desek, sádkartonu a pod..Nátěr lze aplikovat pro venkovní a vnitřní plochy. Před samotným nátěrem je nutno podklad odmastit a očistit od případných hrubých částí nečistot.Barva není určena pro povrchovou úpravu hraček a předmětů přicházejících do přímého styku s potravinami či pitnou vodou a krmivy bez dalších úprav.

**Barevné odstíny :** 0100 – bílá a po dohodě i jiné odstíny či 0100 lze tónovat tónovacími barvami.

**Nanášení :** Štětcem, válečkem, stříkáním či máčením

**Příklad nátěrového postupu :** Podklad musí být před nátěrem očištěn, odmaštěn a zbaven nesoudržných částí.Barvu před upotřebením důkladně promícháme a nanese první vrstvu.Po zaschnutí cca 2 hodin nanese ještě 1-2 vrstvy. Mezi jednotlivými vrstvami je nutno vyčkat cca 2 hodiny dle vlhkosti a teploty vzduchu, přičemž teplota při nanášení nesmí klesnout pod 12°C ( podklad a okolí).

**Ředidlo :** Voda

**Vlastnosti nátěrové hmoty :** Výtoková doba z pohárku č 4      nejméně 35 s  
Obsah netěkavých složek                      od 60 %  
Vydatnost    4 – 6 m<sup>2</sup> / kg v jedné vrstvě dle pod-

kladu

Slévatelnost    stupeň 2-3

**Zasychání :**      stupeň 1                      do 1 hodiny  
                            stupeň 4                      do 5 hodin

**Vlastnosti zaschlého nátěru :** Lesk    stupeň 4-5  
    Kryvost    stupeň 1-2  
    Přílnavost    stupeň 1-2

Výborná paropropustnost dle ČSN 73 2580

**Balení :** Pe obaly 0,8 kg, 5 kg, , 10kg,15 kg a dle dohody se zákazníkem.

**Skladování :** V suchých skladech při teplotách +5 - + 25 °C. POZOR !! při dopravě a skladování chraňte před mrazem.

**Záruční doba :** 24 měsíců od data výroby při dodržení skladovacích pokynů.

**Bezpečnost práce a ochrana zdraví :** Barva latexová není hořlavá ani jedovatá. Při práci je nutno dodržovat běžná hygienická pravidla.

**Likvidace obalů :** Pe obaly se po vymytí malým množstvím vody nebo vyschnutí mohou odevzdat do sběrný či tříděného odpadu.

**Pozn:**

Vzhledem k tomu, že tato barva není dle Zákona 356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích klasifikována jako látka nebezpečná, není povinností výrobce vystavit na tento výrobek bezpečnostní list.

# ABAR